

Пена монтажная всесезонная пистолетная 70, 900 мл

Однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под воздействием влаги содержащейся в воздухе.



Описание продукта

Назначение	- Отличная герметизация швов при монтаже оконных и дверных блоков. - Заполнение различных трещин, щелей, пустот вокруг водопроводных труб. - Герметизация стыков потолка, стен и пола. - Тепло- и Звукоизоляция.
Преимущества	- Хорошая производительность; - Увеличение объема пены (вторичное расширение)(Пониженное) - Хорошее давление пены. - Хорошая адгезия пены к поверхности. - Пена произведена в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.
Цвет	Желтый
Фасовка	900 мл.

Условия применения

Температура баллона/аппликатора (°C) (оптимально +20°C)	+15 - +30
Температура окружающей среды/поверхности (°C)	-5 - +30

Способ применения

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности изложенной ниже а также в паспорте безопасности материала MSDS.

Подготовка поверхности	Пена обладает отличной адгезией к типичным строительным материалам, таким как кирпич, бетон, штукатурка, дерево, металлы, пенопласт, твердый ПВХ, отвержденный пенополиуретан. • Очистить и обезжирить рабочую поверхность. • Увлажнить рабочую поверхность водой (например с помощью распылителя). • Защитить поверхности, подверженные случайному загрязнению пеной.
Подготовка продукта	Слишком холодный баллон необходимо довести до комнатной температуры, например, путем погружения в теплую воду температурой до +30°C, либо оставить его при комнатной температуре не менее чем на 24 ч.
Применение	Всегда использовать защитные перчатки. Энергично встряхивать баллон (10-20 секунд, клапаном вниз), чтобы перемешать компоненты. Прикрутить к баллону аппликатор. Рабочее положение баллона - "клапан вниз". Вертикальные монтажные швы необходимо заполнять пеной снизу и вверх. Не заполнять монтажные швы полностью - пена увеличится в объеме. При герметизации деревянных конструкций применение пены для швов > 3 см не рекомендуется. Для швов > 5 см применение пены недопустимо. Швы более 3 см шириной необходимо заполнять снизу вверх слоями от стенки к стенке. Если аппликатор не работает более 5 минут, насадку аппликатора со свежей пеной необходимо очистить специальным очистителем. Встряхнуть баллон перед повторным применением.
Завершение работ	После полного отверждения пены ее необходимо защитить от воздействия УФ лучей, с помощью штукатурки, краски или герметика. После окончания работы тщательно очистить аппликатор. Для этого баллон с очистителем прикрутить к аппликатору и нажимать его спуск до тех пор, пока из него не начнет вытекать прозрачная жидкость.

Примечания/ Ограничения	Запрещается выполнять монтаж оконных и дверных блоков без использования механических креплений. Отсутствие механических креплений может привести к деформации устанавливаемого элемента. Снижение температуры окружающей среды в течение 24 часов после нанесения ниже минимальной температуры применения, может повлиять на качество и/или правильность уплотнения. Падение температуры снижает производительность и увеличивает время отверждения пены. Если в баллоне после окончания работы осталась пена, ее можно повторно использовать в течение 1 недели. Пена не имеет адгезии к полиэтилену, полипропилену, полиамиду, силикону и тефлону. Не застывшую пену удалять специальным очистителем. Застывшую пену можно удалить только механическим способом (например, ножом). Качество и техническое состояние используемого аппликатора влияет на свойства конечного продукта. Пену нельзя использовать в помещениях без доступа свежего воздуха, в плохо вентилируемых помещениях, либо в местах, подверженных прямым солнечным лучам.

Технические данные

Параметр (+23°C/50%RH) ¹⁾	Значение
Выход (свободное пенообразование) [л] (RB024)	До 70
Выход в зазоре [л] (RB024) ²⁾	36-43
Увеличение объема пены (вторичное расширение) [%] (TM 1010-2012**)	70-100
Время образования нелипнувшей пленки [минут] (TM 1014-2013**)	< 10
Предварительное время обработки [минут] (TM 1005-2013**) 3)	< 30
Время полного отверждения [время] RB024)	24
Коэффициент теплопроводности (Л) [В/мК] (RB024)	0,036
Стабильность размеров [%] (TM 1004-2013**)	< 5
Класс огнестойкости (DIN 4102)	B3
Класс огнестойкости (EN 13501-1:2008)	F

Примечания

Все приведенные параметры были измерены в соответствии с внутренними стандартами производителя и в значительной мере зависят от внешних условий (температуры баллона, воздуха, пистолета и поверхности, качества применяемого оборудования, давления воздуха, квалификаций пользователя). Значение для шва 30*100*35 (ширина *длина *глубина [мм]).

Производитель рекомендует начинать отделочные работы после полного отверждения пены, т.е. через 24 часа. Значение для валика пены диаметром 3 см.

Производитель использует методы испытаний утвержденные FEICA, которые должны обеспечить прозрачные и повторяемые результаты тестирования, предоставляя клиентам продукт с неизменными свойствами. Методы тестирования доступны на FEICA: <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. FEICA является международной ассоциацией, которая представляет европейскую промышленность клеев и герметиков, в том числе производителей пен OCF. Более подробная информация доступна на веб-сайте FEICA: www.feica.eu.

Транспорт

Температура транспортировки	Максимальный период с небольшим риском повреждения [дней]
< -20°C	4
-19°C * -10°C	7
-9°C * 0°C	10

Хранение

Пена пригодна к эксплуатации в течение 18 месяцев с даты производства, при условии длительного хранения в оригинальной упаковке в вертикальном положении (клапан вверх) в сухом месте при температуре +5°C до +30°C. Хранение при температуре, превышающей +30°C, сокращает срок годности продукта, оказывая отрицательное влияние на его характеристики. Продукт можно хранить при температуре -5°C, однако не более 7 дней (исключая транспортировку). Хранение баллонов с пеной при температуре, превышающей +50°C, либо вблизи открытого огня запрещено. Хранение продукта в положении, отличном от рекомендуемого, может привести к залипанию клапана. Баллон нельзя сдавливать или прокалывать, даже если он пустой. Не допускается хранение пены в кабине машины. Транспортировать только в багажнике. Детальная информация о транспортировке содержится в Паспорте безопасности материала (MSDS).

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных производителем. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Производитель гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам. Производитель не несет ответственности по обязательствам, данным для специфических применений или условий продаж. Производитель также не несет ответственности за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66 •
E-Mail: info@profilux.ru

