

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «УНИВЕРСАЛ»

Тип Универсальная акриловая эмаль.

Область применения Предназначена для внутренних и наружных работ по деревянным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, и гипсокартону, а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными эмалями. Подходит для окраски окон, дверей, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья, а также элементов деревянных и минеральных фасадов. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	9 - 11 м ² /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Глянцевая - 35-55%. Матовая - 50-70%.
Плотность	Глянцевая - 1,1-1,2 кг/л. Матовая – 1,3-1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	Для матовой – «от пыли» 1 час, следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Для глянцевой – «от пыли» 2 часа, следующий слой можно наносить через 10-12 часов. Окончательная стойкость покрытия к мытью достигается через 2 недели. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Матовый, глянцевый.
Цвет	Белый.
База	А (глянцевая эмаль).
Колеровка	Глянцевая эмаль: колеруется по каталогам цветов «ТЕКС» (основа А), а также колер красками «Профи» ТЕКС (не более 10% от объема краски). Матовая эмаль: колеруется колер красками «Профи» ТЕКС (не более 10% от объема краски).
Атмосферостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.
Хранение и транспортировка	Транспортировать, хранить и переносить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «УНИВЕРСАЛ»

Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Поверхность предварительно очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Деревянные поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву ТЕКС, загрунтовать Биотексом ЭКО Грунт «Профи» ТЕКС. Бетонные и оштукатуренные поверхности зашпатлевать снаружи шпатлевкой фасадной «Профи» ТЕКС, внутри - шпатлевкой латексной «Профи» ТЕКС, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование перед окрашиванием не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Неокрашенные металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 «Универсал» ТЕКС.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При необходимости эмаль можно разбавить на 5-10% водой.
Очистка инструментов	После проведения окрасочных работ инструменты очистить водой.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС	(cat A/a) 30 г/л (2010): Матовая - 30 г/л VOC (ЛОС) макс. 30 г/л. (cat A/b) 100 г/л (2010): Глянцевая - 65 г/л VOC (ЛОС) макс. 100 г/л.

ОХРАНА ТРУДА	Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.