

ЛАК ДЛЯ САУН «ПРОФИ»

По Тип Защитно-декоративный лак для деревянных стен и потолков в банях и саунах. Предохраняет древесину от плесени, синевы и грибков и придает приятный шелковистый блеск. Создает водоотталкивающее покрытие за счет восковой композиции. Выдерживает высокие температуры и влажность. Без запаха, не выделяет вредных веществ.



Область применения Предназначен для защиты древесины в условиях повышенной влажности и перепада температур. Применяется для обработки стен, потолков, дверей в парильне, душевой и раздевалке. Не применять для обработки полов и полков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10–15 м ² /л в зависимости от впитывающей способности древесины.
Сухой остаток	Около 18%, в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	1 час, следующий слой можно наносить через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации примерно через 3-5 суток.
Степень блеска	Полуматовый.
База	АД.
Колеровка	По каталогу цветов ТЕКС "Колеруемые антисептики". Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лака для саун в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
Хранение и транспортировка	При температуре выше 5°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Фасовка	0,9л; 2л.

ЛАК ДЛЯ САУН «ПРОФИ»

Срок годности 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	<p>Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить, высушить и отшлифовать поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие, очистить от пыли и грязи.</p>
Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха около 60-85%.
Окраска	Перед применением лак перемешать, заколерованный лак во время работы также необходимо периодически перемешивать с целью обеспечения равномерного распределения пигментов. Наносить равномерно кистью или краскораспылителем по направлению волокон древесины. Наносить кистью в 1-2 слоя в парильнях или в 2-3 слоя в душевых и раздевалках. При нанесении краскораспылителем лак рекомендуется разбавить не менее, чем на 10% и наносить равномерно в 2-3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход лака. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности. Перед началом эксплуатации сауну нагреть и хорошо проветрить.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
Уход	<p>Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. двух недель после окраски. При необходимости, для очистки покрытия можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.</p> <p>Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.</p>

ОХРАНА ТРУДА Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые сухие банки можно утилизировать совместно с бытовыми отходами.