

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «ПРОФИ»

Тип	Универсальная акриловая эмаль.
Область применения	Предназначена для внутренних и наружных работ по вертикальным деревянным поверхностям из вагонки, бруса, строганых и пиленых дощатых фасадов, а также после предварительного зашкуривания по поверхностям, ранее окрашенным алкидными или акриловыми эмалями. Может применяться для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных, предварительно загрунтованных металлических поверхностей, гипсокартона во внутренних помещениях.
Объекты применения	Подходит для окраски окон и дверей внутри помещений, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья, деревянных фасадов, а также балок, откосов, подверженных атмосферной нагрузке. Также может применяться для окраски батарей, радиаторов, труб системы водяного отопления, эксплуатируемых при температуре до 75°C, может наноситься на теплые радиаторы (до 45 °C) Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	9 - 11 м ² /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Глянцевая эмаль база А - ок. 41%. Глянцевая эмаль база D - ок. 27%. Матовая эмаль - ок. 56%.
Плотность	Глянцевая - 1,0-1,2 кг/л. Матовая - 1,3-1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%	Для матовой – «от пыли» 1 час, следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Для глянцевой – «от пыли» 2 часа, следующий слой можно наносить через 10-12 часов. Окончательная стойкость покрытия к мытью достигается через 2 недели. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Матовый, глянцевый.
Цвет	Белый.
База	Глянцевая эмаль: А, D.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «ПРОФИ»

Колеровка	Глянцевая эмаль: для колеровки базы А и D в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Во избежание различий в оттенке используйте эмаль одной партии. Эмаль базы А может использоваться в качестве белой эмали или колероваться колер красками «Профи» ТЕКС (не более 10% от объема эмали). База D предназначена только для компьютерной колеровки и используется только в колерованном виде! Матовая эмаль: колеруется колер красками «Профи» ТЕКС (не более 10% от объема эмали).
Атмосферостойкость	Матовая эмаль является менее стойкой к атмосферным нагрузкам. Для наружных работ рекомендуем использовать глянцевую версию Эмали акриловой Универсальной «Профи». Прогнозируемый срок службы покрытий, обработанных в системе с Универсальным грунтом-антисептиком BIOTEKS ТЕКС, для глянцевой эмали составляет до 8 лет, для матовой – не менее 2 лет (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.
Хранение и транспортировка	Транспортировать, хранить и переносить в плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Поверхность предварительно очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Деревянные поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву «Профи» ТЕКС, загрунтовать Универсальным грунтом-антисептиком BIOTEKS ТЕКС. Бетонные и оштукатуренные поверхности зашпатлевать шпатлевкой латексной «Профи» ТЕКС, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование перед окрашиванием не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Неокрашенные металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 «Универсал» ТЕКС.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При необходимости эмаль можно разбавить на 5-10% водой.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «ПРОФИ»

ОХРАНА ТРУДА

Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остатки эмали не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.