

OASIS Hall&Office

Тип	Устойчивая к мытью водно-дисперсионная интерьерная краска.
Область применения	<p>Предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в том числе помещений коммерческого назначения (рестораны, гостиницы, магазины, офисы, салоны, студии), по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокнистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесноволокнистым плитам.</p> <p>Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).</p>



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	5-7 м ² /л по неровной впитывающей поверхности; 9-11 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности.
Сухой остаток	Ок. 53 %
Плотность	1,2 - 1,6 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) %	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа.
Блеск	Глубокоматовый
База	А и С
Колеровка	Колеруется по каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС". База А может также использоваться в качестве белой краски.
Стойкость к мытью	Краска образует глубокоматовое покрытие (степень блеска 4), устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств покрытие (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л

OASIS Hall&Office

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира.
	С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNFILLER или сухой строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой MORaine STRONG.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.