

Bindo 2



Глубокоматовая латексная краска для потолков

- Обладает увеличенным открытым временем, позволяя достичь идеально ровной поверхности
- Образует покрытие с высокой степенью белизны
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Легко наносится, без разбрызгивания и потеков
- Обладает отличной укрывистостью
- Не имеет резкого запаха

Технические данные


Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	50%
Плотность	1,46 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 11 м ² /л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке, вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью без применения моющих средств

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска для потолка. Имеет высокую степень белизны. Скрывает мелкие дефекты поверхности. Особенно рекомендуется для первичного окрашивания новых просохших минеральных поверхностей. Краска, разработанная специально для легкого нанесения на потолок, хорошо разравнивается и легко наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на новые, полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Особенно рекомендуется для окраски потолков, ранее не подвергавшихся окрашиванию, в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная, кабинет, библиотека, офис и т. д.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать и разбавить водой в рекомендованной пропорции. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.