

## Aqua-Heizkörperlack

### Аква-эмаль для отопительных приборов

Термостойкая, акриловая эмаль, разбавляется водой.



#### Материал

|                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения | Для покрытия отопительных батарей, труб и ниш до +120 °С.                                                                                                                                                                  |
| Свойства           | Разбавляется водой, глянцевый, с хорошей рабочей характеристикой, устойчивость к пожелтению до 120 °С. Знак, свидетельствующий о безвредности для окружающей среды – т.к. содержит минимальное количество вредных веществ. |
| Цвет               | Белый.                                                                                                                                                                                                                     |
| Степень блеска     | Глянцевая                                                                                                                                                                                                                  |
| Плотность          | Ок. 1,3 г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                  |
| Пигментная основа  | Диоксид титана                                                                                                                                                                                                             |
| Вид связующего     | Акриловая комбинация                                                                                                                                                                                                       |
| Состав             | Акрилатная дисперсия, диоксид титана, вода, гликоль, добавки, консервант.                                                                                                                                                  |
| Код продукта       | M-LW 01                                                                                                                                                                                                                    |

#### Нанесение

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основание | Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от шлифовальной пыли, масла, ржавчины, смолы и средств для ухода. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Система покрытия /<br/>Нанесение</b> | Ржавчину удалить до появления металлического блеска. Блестящие места обработать грунтом düfa Rostschutzgrund-Батарею покрыть 1-2 раза аква-эмалью для отопительных приборов.<br><u>Примечание:</u> эмаль практически не имеет запаха, поэтому может без проблем применяться в жилых помещениях. Не опасна для людей, животных и растений. |
| <b>Расход</b>                           | Ок. 90-100 мл/м <sup>2</sup> , в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Чистка рабочих инструментов</b>      | Сразу после использования промыть водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Температуростойкость</b>             | До +120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Время высыхания</b>                  | При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли 1-2 часа, на "отлип" 3-4 часа, перекрашивание 8-10 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.                                                                                                                    |
| <b>Температура нанесения</b>            | Мин. +7 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Фасовка</b>                          | 750 мл, 2,5 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Хранение</b>                         | В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Примечания

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Меры безопасности</b> | Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолинон по тел. 0800 6333378. |
| <b>VOC-указания</b>      | Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/i): 140 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 140 г/л VOC.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Утилизация</b>        | Согласно местным предписаниям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.