

MIROBOND – Клей-герметик для зеркал

Технические данные:

Основа	полисилоксан
Консистенция	Стабильная паста
Система отвердевания	Под воздействием влаги
Образование поверхностной пленки	Около 30 мин.
Скорость отвердевания	1,0 мм / 24 ч
Твердость	20 ± 3 Шор А
Плотность	1,5kg/m ³
Термостойкость	От -40°C до +150°C
Восстановление объема	> 90 %
Макс. допустимая деформация	25 %
Модуль эластичности	0,30 Н / мм ² (DIN 53504)
Предел прочности	1,00 Н / мм ² (DIN 53504)
Отн. удлинение при разрыве	700 % (DIN 53504)

Описание:

Soudal Mirobond – это высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный клей-герметик на основе силикона.

Свойства:

- Очень легкое нанесение
- Не вызывает коррозию металла, подходит для щелочных материалов
- Остается постоянно эластичным
- Очень хорошее сцепление со многими материалами

Применяется:

Наклеивание зеркал, даже на неровные поверхности
Герметизация соединений на зеркальных стенах

Цвет и упаковка :

Цвет: светло-серый

Упаковка: картридж 310 мл

Срок годности:

1 год в невскрытой упаковке в сухом и прохладном месте при t от +5°C до +25°C

Поверхности:

Материалы: все общепринятые стройматериалы

Требования к поверхностям: чистые, сухие, без пыли и жира

Подготовка поверхности: пористые поверхности можно обработать грунтом Soudal Primer 150, непористые поверхности грунтовки не требуют

Размеры соединений:

Минимальная ширина: 10 мм

Максимальная ширина: не определено

Минимальная толщина слоя: 3 мм

Рекомендуется: при наклейке зеркальных стен, использовать фиксаторы между отдельными зеркалами

Нанесение:

Метод нанесения: при помощи монтажного пистолета

Температура нанесения: от +1°C до +30°C

Очистка: уайт - спиртом сразу после нанесения

Отделка: мыльным раствором до образования пленки

MIROBOND – Клей-герметик для зеркал

Меры безопасности:

- Соблюдать требования повседневной гигиены.
- Из-за большого разнообразия в качестве зеркал убедительно рекомендуем провести предварительный тест
- Зеркала должны быть зафиксированы специальными подпорками до полного высыхания клея. Время фиксации зависит от размеров и массы зеркала, а также от количества использованного клея.
- Время подпорки зависит от размеров и массы зеркала, а также от количества использованного Mirobond
- При наклеивании больших и тяжелых зеркал необходимо всегда использовать качественную двусторонне клеящуюся ленту (для начального сцепления)

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.
