



goodhim™

Professional Chemical Engineering

ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ GOODHIM TEXTURE 655

Назначение и область применения:

ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ GOODHIM TEXTURE 655 акриловая, предназначена для защитно-декоративной обработки деревянных окон и дверей внутри и снаружи зданий. Подходит для уличных конструкций, а также потолков, стен, мебели, из материалов на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и пр.).

Основные свойства:

- Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности.
- Образует белоснежное полуглянцевое шелковистое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям.
- Имеет водную основу.
- Не имеет запаха.
- Быстро сохнет.
- Образует паропроницаемое «дышащее» покрытие.
- Стойкая к бытовым чистящим средствам.
- Экологически безопасна, может применяться в детских, спортивных, лечебных и других учреждениях.
- Цвет покрытия: супербелый. Колеруется в светлые тона колеровочными пастами и красками для водоразбавляемых систем (база А).

Способ применения:

1. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений: очищена от грязи, пыли и жировых загрязнений, ранее окрашенные поверхности – от непрочно держащегося старого покрытия. Предварительное грунтование не требуется.
2. Эмаль перед нанесением тщательно перемешать.
3. Для первого (грунтовочного) слоя эмаль разбавить водой, не более 5%. Для следующего слоя не разбавлять.
4. Наносить эмаль следует кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя при температуре от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%.
5. Прогнозируемый срок службы покрытия снаружи помещений - не менее 6 лет, срок службы покрытия внутри помещений – не менее 7 лет.
6. **Расход рабочего раствора:** на подготовленную поверхность составляет 100 – 120 г/м² при одинарном нанесении в зависимости от породы древесины и ее плотности.
7. **Время высыхания:** высыхание каждого слоя эмали при температуре 20°C – 22°C и относительной влажности воздуха не более 65% - 2 часа. Покрытие будет готово к эксплуатации через 12 часов, полное высыхание через 24 часа. Через 5 дней после окраски готовую поверхность можно очищать нейтральными моющими средствами, с последующей обработкой чистой водой.



Очистка инструмента:

Сразу после окончания работ инструмент промыть водой.

Упаковка и фасовка:

Пластиковое ведро 0,9 кг; 2,2 кг.

Хранение и транспортировка:

В герметично закрытой таре при температуре не ниже 0 °С, вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременное транспортирование и хранение при температуре до -20 °С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре без дополнительного нагрева эмаль сохраняет первоначальные свойства. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности:

При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть большим количеством воды. При работе с эмалью использовать резиновые перчатки. Беречь от детей!!! Помещения вентилировать, остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав:

Акриловая дисперсии, диоксид титана, антисептические добавки, наполнители, вода очищенная.

Произведено: по ТУ 2313-030-03856078-2016.