



Artline
Creativity

Эпоксидная смола двухкомпонентная Artline Crystal Ероху. Инструкция.

ВНИМАНИЕ! В зимний период смола может кристаллизоваться и помутнеть на морозе (в том числе при транспортировке). Если Вы заметили, что смола мутная и белая, то поставьте бутылку в горячую воду (60 градусов) ~ на 5 мин., пока смола не станет полностью прозрачной.

Свойства

- Кристально прозрачная и прочная, идеально имитирует стекло
- Абсолютно безопасная и безвредная после отверждения
- Низковязкая, обеспечивает полный выход пузырьков воздуха
- Время отверждения: поверхностное – 4 часа, полное – 24 часа

Применение:

- Отливка декоративных предметов, столешниц
- Создание украшений, бижутерии
- Стабилизация древесины (грунтovка)
- Ремонтные работы
- Объемные заливки (послойно)
- Создание лакового эффекта путем заливки тонкого слоя

Комплектация:

1. Компонент «А» смола
2. Компонент «Б» отвердитель

Использование:

Подходит как для профессионалов, так и для любителей. Не рекомендуется делать отливки толщиной более 1 см для больших поверхностей, например, столешниц или полов. Заливать нужно послойно, количество слоев не имеет значения. Время жизни смолы – 40-60 минут (в это время можно вносить изменения в заливку). Интервал между заливками должен составлять минимум 12 часов. Уход за изделиями: аккуратно протирать влажной материей.

Инструкция: Обязательно используйте перчатки!

1. В чистую и сухую емкость налейте в пропорции 2 части компонента А, на 1 часть компонента В. (Например, 100 грамм смолы и 50 грамм отвердителя). **Важно!** Указанные пропорции рассчитаны для веса (не объема!), используйте весы для отмера. Плотности компонентов А и Б отличаются, поэтому для смешивания по объему пропорции будут иными.
2. Не спеша, хорошо размешайте два компонента, даже по углам емкости. Недостаточное перемешивание не гарантирует отверждение, а резкое приведет к образованию пузырьков. Краситель добавляйте при смешивании по одной капле до получения нужного оттенка. Для гарантии получения однородной смеси и оптимального отверждения перелейте содержимое в другую емкость и размешайте снова.
3. Вылейте получившуюся смесь на поверхность или в силиконовую форму по вашему выбору. Чтобы смола не приставала к какой-либо поверхности, используйте разделительную смазку-спрей Artline Wax Separator.
4. На поверхности могут образоваться пузырьки воздуха. Если через 30 минут они не пропали, то используйте горелку или технический фен. Также в процессе застывания на поверхности может образоваться пленка. На нее обращать внимание не нужно, она пропадет при полном отверждении. **При отливках толщиной меньше 5 мм** перед использованием рекомендуется подогреть смолу в горячей воде, либо прогреть уже залитую смолу горелкой или техническим феном. В противном случае смола может оставаться мягкой на протяжении 3-х дней и более. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется делать заливки более 4 кг за 1 раз. Перегревать большое количество смолы нельзя.
5. Оставьте застывать на 24 часа при температуре 23°C, предохраняя от пыли. **Влажность ниже 50%!** Это очень важно, иначе смола может не застыть. **При заливке пористых поверхностей**, например, дерева, бетона и т.п., сначала обязательно прогрунтуйте ее тонким слоем смолы, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха. После этого можно делать полноценную заливку.

Без предварительной грунтовки пузырьки останутся в залитой массе и изделие будет испорчено!

Срок годности при соблюдении правил хранения – 1 год. Хранить плотно закрытой, при температуре 15-25° С. Беречь от холода, огня, влаги, прямых солнечных лучей. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. **ТОКСИЧНО, ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!** При попадании в глаза, слизистую или пищеварительный тракт – промыть большим количеством воды (обратиться к врачу). Беречь от детей! Продукция не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

ТУ 20.16.40-002-0114048924-2018. Сделано в России. Производитель (претензии по качеству товара): ИП Кормилицын С.С., ОГРНИП 313334020600012.. Адрес: г. Владимир, ул.16 лет Октября, д.13. Режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00. Тел.: +7 (499) 288-03-87.

